

4) Blechdach elastisch mit DUREXON A-200

- 1 Rost entfernen durch Schleifen oder rotierende Topfbürste. Dachfläche mittels Hochdruckreiniger gründlich reinigen und alle losen Teile entfernen. Löcher schließen mit Laminat (Gewebe mit Spachtelmasse). Die Dachfläche muß zur Weiterbearbeitung staubfrei sein, darf aber feucht sein.
- 2 Als erste Grundschicht wird DUREXON-A 200 unverdünnt aufgetragen, Verbrauch pro m² ca. 300 g. Aufbringen optimal mit Airless-Spritze, kann aber auch gerollt oder gestrichen werden. Bei erhöhter Algen/Flechten/Moosgefahr Zugabe von DUREXON Zusatzmittel AF, 5% auf DUREXON A-200 (also 1,5 l auf 30 kg).
- 3 Nach Antrocknung, ca. 3 Stunden, wird der 2. Deckanstrich aus DUREXON A-200 unverdünnt aufgetragen, Verbrauch pro m² ca. 300 g. Technik wie Grundanstrich. Bei erhöhter Algen/Flechten/Moosgefahr Zugabe von DUREXON Zusatzmittel AF, 5% auf DUREXON A-200.
- 4 Zur erfolgreichen optischen Gestaltung können Kaminabdichtung, Seitenflächen, Abdeckungen etc. mit einem anderen Farbton aus DUREXON A 200 vorgestrichen werden. Diese Flächen werden beim Spritzen durch eine Pappe etc. geschützt.
- 5 Soll der Kamin ebenfalls beschichtet werden, ist bei gutem Zustand wie bei der Dachfläche vorzugehen, bei sandenden Fugen ist eine vorherige Hydrophobierung mit DUREXON 161 nötig. Das Produkt muß satt aufgerollt oder aufgestrichen werden (Verbrauch ca. 300 ml/m²). Nach dem Abdunsten der Lösemittel (ca. 3 Stunden), folgen zwei Deckschichten mit DUREXON A-200, Verbrauch je Schicht ca. 300 g/m².

Unsere Produkte sind für Fachbetriebe bestimmt. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift entsprechen unserer Erfahrung. Wir haften im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eine Verantwortung für die Eignung der Produkte und für die Verarbeitung wird nicht übernommen.

Ivdach04



DUREXON-Dachbeschichtungen Inh. Stephan Krause
Lindenstr. 11, 24558 Henstedt-Ulzburg
Tel.: 04193 - 90 36 951 Fax: 04193 - 90 36 957
www.durexon.de, mail: info@durexon.de