



DUREXON 17-E

-Entlacker für 17 G-

Art des Werkstoffes:

Thixotropiertes Gemisch von lacklösenden Wirkstoffen, lösemittelhaltig

Form:	Gel
Farbe:	Klar
Spezifisches Gewicht:	ca. 1,0
Einwirkzeit:	10-15 Minuten
Verbrauch:	ca. 200-300 g/m ² (siehe aber „Verarbeitung“)

Verpackung und Lagerung:

Im ungeöffneten Originalgebilde max. 6 Monate lagerfähig. Hohe Lagertemperaturen unbedingt vermeiden. Gebinde zu 750 ml.

Verarbeitung:

Mit Pinsel oder Rolle. Nicht auf sonnenbeschienenen Flächen anwenden, Schatten abwarten. Die Schicht wird aufgetragen, nach ca. 10-15 Minuten erweicht der Lack und kann mit einem Spachtel oder Hochdruckwasserstrahl entfernt werden. Lackreste geordnet entsorgen. Alle Werkzeuge müssen lösemittelbeständig sein. Bei rauen Oberflächen kann eine zweimalige Anwendung nötig sein. Der Verbrauch ist von der Lackdicke und der Rauigkeit abhängig und kann von obigen Werten abweichen. Verbrauch ev. durch Probeauftrag ermitteln.

Als Entlacker greift DUREXON 17-E auch Lacke an, die unbeabsichtigt durch z.B. Tropfen in Berührung kommen.

Anwendungsgebiete:

DUREXON 17 G Gehwegplattenversiegelung haftet sehr gut nach dem Auftragen. Dennoch kann es nötig werden, einen bestehenden Lackfilm zu entfernen, z.B. wegen Verarbeitung bei Feuchtigkeit, wegen der Einbindung von Schmutz oder Sand oder wegen anderen Anwendungsfehlern. Die Entlackung kann dann schonend mit DUREXON 17-E durchgeführt werden. Auch für andere Lacke nach Prüfung anwendbar.

Hinweise:

Das flüssige, unverdünnte Produkt darf nicht in Gewässer gelangen. Brandschutz bei lösemittelhaltigen Produkten beachten.

WGK 1 (schwach wassergefährdend) Abfallschlüssel 080121, reizend, enthält Methylidiglycol. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Unsere Produkte sind für Fachbetriebe bestimmt. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift entsprechen unserer Erfahrung. Wir haften im Rahmen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eine Verantwortung für die Eignung der Produkte und für die Verarbeitung wird nicht übernommen.



F + E Chemie Dr. Wolfgang W. Walter

Lindenstr. 15, 24558 Henstedt-Ulzburg
Tel.: 04193-762295, Fax 04193-762294
www.durexon.de, mail: info@durexon.de