



Holzsigel PUR 400 SG oder HG - speziell im Wohnbereich -

Art des Werkstoffs:

Farbloser, wasserverdünnbarer Einkomponenten-Lack auf Basis Polyurethan-Acrylharz

Trocknung/Aushärtung Bei +20° C und 65% RL nach 30 Min. staubtrocken.
Überstreichbar nach 3 Std.
Böden frühestens nach 5 Tagen nass reinigen. Teppiche esst nach 2 Wochen auflegen.

Glanzgrad: Seidenglänzend (SG) oder Hochglänzend (HG)

Farbton: klar

Abtönung: mit Universal-Abtönpaste

Verbrauch: Voranstrich nur bei neuen/unbehandelten Flächen nötig, dann mit 10–15 % Wasser verdünnen.
Deckanstrich 1-2-mal unverdünnt, je ca. 100 ml/m²

Verpackung und Lagerung:

Das Material ist im ungeöffneten Originalgebinde max. 6 Monate lagerfähig. Kühl und frostfrei lagern.
Gebinde zu 5 l oder 12,5 l.

Anwendungsgebiet/Eigenschaften:

Hochabriebfester, geruchsneutraler Lack für Holzbauteile im Wohnbereich innen, z.B. Parkett, Holzdecken, Paneele, Türen, Regale und Möbel. Vergilbt nicht, ist unbrennbar und schweiß- und speichelecht nach DIN 53 160. Formaldehydfrei

Verarbeitung:

Der Untergrund muß sauber, trocken und frei von Trennschichten wie Öl, Wachs, Fett etc. sein. Altanstriche gründlich anschleifen. Nicht für stark harzhaltige Hölzer. Tropische Hölzer mit Nitroverdünnung auswaschen.

Verarbeitung durch Streichen, Rollen oder (Airless)Spritzen. Nicht unter +8° C verarbeiten. Übliche Schutzmaßnahmen sind auch bei schadstoffarmen Lacken wie DUREXON PUR 400 einzuhalten.

Hinweise:

Die Werkzeuge sollten sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden. Unerwünschte Lackspritzer sofort mit Wasser entfernen.

Unsere Produkte sind für Fachbetriebe bestimmt. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift entsprechen unserer Erfahrung. Wir haften im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eine Verantwortung für die Eignung der Produkte und für die Verarbeitung wird nicht übernommen.



DUREXON-Dachbeschichtungen Inh. Stephan Krause
Lindenstr. 11, 24558 Henstedt-Ulzburg
Tel.: 04193-90 36 951, Fax: 04193-90 36 957
www.durexon.de, mail: info@durexon.de